

KOCH Meisterklasse Bio Kalkfarbe



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0050 - 0052, 0861- 0889, 0922 , Datum 23.06.2020, DE Seite 1 - 2

Sonstiges		System	Kalk - System
Qualität:	DIN 55946	Verarbeiten	rollen, bürsten
Zur Verarbeitung	fertig	Wenn verdünnen dann zwingend mit:	Koch Ecoprimer Kalk Sinterwasser maximal 5 % sofern nicht getönt wurde
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung Temperatur:	+10°C	Verbrauch	0,20 Ltr – 0,25 Ltr./ qm.
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 080112
EG-Abfallschlüssel	Nr. 08 01 12	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser beachten
Ölhaltige Untergründe	nicht geeignet	Sicherheitsdatenblatt:	nicht für den Verzehr bestimmt
vor Gebrauch	kräftig mit Quirl rühren	Gebrauch	ca. 12
Anstriche	1 - 2 x	PH- Wert	ca. 1,30 g/ml
EU Zoll Tarifnummer	32100090	Dichte	0 %
Lösemittel / VOC	0 %	Kunststoffdispersion	
Haltbar bis:	9 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen		
Abtönen	Ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) maximal 5 %. Bei Kalkfarben ist eine Wolkenbildung normal. Getönte Farbe darf nicht verdünnt werden.		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

Airless Anwendungen

Nicht geeignet.

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Farben	Innenbereich	für Allergiker geeignet	Außenbereich	Abrieb Klasse	Deckkraft Klasse	Farbton
Bio Premium Meisterklasse Kalkfarbe	X	X			1	Weiß, RAL 9016 matt

Farben stark schimmelhemmend, Antibakteriell

Bio Premium Meisterklasse Kalkfarbe

X

Sandender Untergrund:

Mit KOCH Ecoprimer Bio FixActiv vorbehandeln.

Unebene Flächen:

Glätten mit KOCH Restaurator Bio Kalk Stucco Creativ

Geeignet auf:	zwingend erforderlich: Nr. 0470 Koch Ecoprimer Bio Silikatgrund	Zwingend erforderlich: Nr. 0314 Koch Ecoprimer Sil Streichgrund PIG
Kalkputzen, Kalkzementputzen, saugfähigen Natursteinen, Lehmputz, Gipsputz, Gipsplatten	X	X
Altbeschichtungen: Kunststoffdispersionsfarben, Siliconharzfarben, Mineralbasis, Naturharzfarben usw		X
Altbeschichtungen: Kalkfarben, Lehmfarben	X	

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe und Tapeten

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk-Systems sind.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Marmorsumpfkalk mindestens 3 Jahre gelagert, Kreide, Kaolin, Deckweiß, Bindemittel Biobinol, Wasser und diverse natürliche pflanzliche Öle

Verarbeitung: Bedingungen

Bei direkter Sonneneinstrahlung nicht verarbeiten, auch nicht auf von der Sonne aufgeheizten Untergrunden verarbeiten. Anstrichflächen schützen vor Sonne, Wind und Regen sowie während und nach der Verarbeitung. Lufttemperatur und Untergrundtemperatur + 5 °C dürfen nicht unterschritten werden.

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu