

Koch Biokosil Bio Naturstein & Fleckstop Imprägnierung, Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0308 – 0309, Datum 12.11.2021, Seite 1 - 2, DE



Anwendung

Macht den Baustoff Wasser abweisend Witterungsbeständig. Schützt den Baustoff vor Schimmel, Moosbildung, Öl, Fett und Schmutzbefall

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Sonstiges

Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	rollen, bürsten, spritzen
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	--.
Temperatur:			
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach	nicht	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 31442
GefStoffV	kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
EG-Abfallschlüssel	Nr. 31442	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Ölhaltige Untergründe	nicht geeignet	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
vor Gebrauch	kräftig mit Quirl rühren	Dichte	ca.1,10g/ml
Verdünnen	Wasser maximal bis 10 %	PH- Wert	ca. 11,5
Anstriche	1 - 2 x	Lösemittel / VOC	0 %
Zolltarifnummer	38249070	Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Kunststoffdispersion	0 %		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, saugfähig, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung.		

Verbrauch

Naturstein, Sandstein,	300 – 500 ml / qm	Klinker, Hohlblock , Schiefer, 150 – 300 ml / qm
Sichtmauerwerk, Ytong, Ziegel		Splitstein, Fliesenfugen
Faserzementplatten	200 – 300 ml / qm	

Airless Anwendungen

Siehe: Technisches Merkblatt Airless

Verarbeitung

Produkt gleichmäßig verstreichen, Tropfenbildung vermeiden Pfützen nicht zulassen, überflüssiges Material gleichmäßig verteilen. Nach abtrocknen des Arbeitsgangs den nächsten Arbeitsgang beginnen. Bei Regen, Feuchtigkeit ist die Verarbeitung einzustellen die bereits bearbeiteten Teile sind vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen.

Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Abrieb Klasse	Farbton
0308 - 0309 Biokosil Naturstein Imprägnierung, Versiegelung,	X	X		Transparent

Geeignet auf:

Naturstein, Ziegel, Klinker, Terrakottea, Sandstein, Sichtmauerwerk, Ytong, Ziegel, Klinker, Hohlblock, Stein, Beton, Schiefer, Splitstein, Fliesenfugen, Faserzementplatten.	X
---	---

Nicht geeignet auf:

Schlecht oder nicht saugenden Untergrund

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Gemisch aus Wasserglas, Silikat, Kieselsol, Biokolin, Wasser,

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten		Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.	

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu