

Koch Ecoprimer Silikat Haft & Sperrgrungierung

PIG-QU

Körnung 0,4 mm



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0376 0377, 0958 -0960 Datum 23.06.2020, DE

Anwendung

- pigmentierte Grundierung
- für mineralisch saugenden Untergrund
- guten Haftung für Beschichtungen
- mit feinem Quarz.
- festigen, neutralisieren, absperren
- isolieren durchschlagender Untergrund wie Nikotin, Ruß
- ausgleich ungleich saugender Untergrund
- Geeignet auf Altbeschichtungen wie: Kunststoffdispersionsfarben, Naturharzfarben, Acrylfarben, um nachfolgend Koch Kalkfarben oder Silikatfarben aufzutragen

Sonstiges

		System	Kalk + Silikat System
Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	rollen, bürsten , Airless
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	0,20 Ltr – 0,25 Ltr./ qm.
Temperatur:		Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 08 01 12.
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
EG-Abfallschlüssel	kennzeichnungspflichtig	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	Nr. 08 01 12.	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
verdünnen	nicht geeignet	Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Anstriche	kräftig mit Quirl rühren	PH- Wert	ca. 8
EU Zoll Tarifnummer	Nicht erlaubt,	Dichte	ca. 1,25g/ml
Lösemittel / VOC	unverändert verarbeiten.	Kunststoffdispersion	0 %
Abtönen	1 x		
Untergrund muss:	0 %		
	Nicht erlaubt, unverändert verarbeiten.		
	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB)		
	Grundierung:		

Airless Einstellungen

Siehe: Technisches Merkblatt Airless

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Farben	Innenbereich	Außenbereich	Abrieb Klasse	Farbton
--------	--------------	--------------	---------------	---------

Ecoprimer Silikat Haft & Sperrgrungierung	X	X		Weiß, RAL 9010 matt
---	---	---	--	---------------------

Geeignet auf:	Zwingend erforderlich: KOCH Ecoprimer Silikat Haft & Sperrgrungierung
Vor Beschichtung mit: Silikatfarben und Putze, Kalkfarben und Putze, Lehmfarben und Putze.	X
Auf Altbeschichtungen: Kunststoffdispersionsfarben, Kalkfarben, Naturharzfarben, Acrylfarben, Silikatfarben, Kalkputzen, Zementputz, Gipsputz, Gipsplatten, Kalkzementputze, Silikatputze, Lehmputze. usw.	X

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, Tapeten, schlecht saugende Untergründe

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig. Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk oder Silikat-Systems sind.

Zusammensetzung (Volldeklaration)

Gemisch aus verschiedene Silikate, (keine Synthetische Silikate), Bindemittel Biobinol, Wasser, mineralische Füllstoffe, Kreide, Kaolin, Lehm, Deckweiß, Quarzsand fein 0,4 mm

Verarbeitung: Bedingungen

Bei direkter Sonneneinstrahlung nicht verarbeiten, auch nicht auf von der Sonne aufgeheizten Untergrundn verarbeiten. Anstrichflächen schützen vor Sonne, Wind und Regen sowie während und nach der Verarbeitung. Lufttemperatur und Untergrundtemperatur + 5 °C dürfen nicht unterschritten werden.

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu