

Koch Premium Marmor Sumpfkalk

Calciumhydroxid Ca(OH)₂

Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0227 - 0229, Datum 01.08.2016, DE



Sonstiges

Zur Herstellung von	Kalkfarben, Putze, Spachtelmassen für Innen u. Außenbereich	Eigenschaft	reiner Marmorsumpfkalk
Anwendung	in restauratorischen Formulierungen	Eigenschaft	ohne jegliche Zusätze
Anwendung	zur Instandsetzung in der Baudenkmalpflege	Eigenschaft	ohne Pigmente
Sulvation	Spur	Carbonation	nicht nachweisbar
Phosphation	Nicht nachweisbar	Wasseranteil	31 – 32 %
Dichte	1,3 g /cm ³	Gefrierpunkt	0 ° C
Unterste Verarbeitung Temperatur:	+ 5°C	Alter	mindestens 3 Monate gesumpft. Siehe Einsumpfdatum
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Hergestellt aus:	Stückkalk
EG-Abfallschlüssel	Nr. 101399	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser beachten
Farbe vor Gebrauch	mineralisch Weiß matt kräftig mit Quirl rühren	Sicherheitsdatenblatt: Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Eigenschaft	hoch wasserdampfdurchlässig	PH- Wert	ca. 12,5
EU Zoll Tarifnummer	32100090	Eigenschaft	stark alkalisch
Lösemittel / VOC	0 %	Kunststoffdispersion	0 %
Haltbar bis:	unbegrenzt bedeckt mit Wasser, kühl, frostfrei, verschlossen		

Airless Anwendungen

Nicht geeignet.

Verarbeitung und Verbrauch

Siehe: Verarbeitungshinweis und Verbrauchstabelle auf www.koch-farbenwerk.de

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Calciumhydroxid und Wasser

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu